

FICHE TECHNIQUE

Film dallage 6m 200 µ

BB88CE - BB20CE

Composition : Polyéthylène basse densité

Conforme au DTU 13.3 & 20.1

Fonction(s) :

- Utilisation en sous dallage
- Protection temporaire extérieure ou intérieure

REFERENCES		VALEUR MOYENNE		U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		6		m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.5		m	+/-5%
CODE PRODUIT		BB88CE	BB20CE		
LONGUEUR		25	42	m	+/-5%
SURFACE		150	250	m²	+/-5%
DENSITE		0.92		g/m³	/
EPAISSEUR		200		μ	+/-15%en ponctuelle +/-5% en moyenne
CONTRAINTE A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	20		Mpa	/
	TRANSVERSAL	19			
ALLONGEMENT	LONGITUDINAL	300		%	/
	TRANSVERSAL	400			
DART TEST		274		gr	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	BB88CE : PALETTE DE 44 ROULEAUX BB20CE : PALETTE DE 23 ROULEAUX
DIMENSION	• 160 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES